

## TEKNISK DATABLAD

# KEIM SPARTELMASSE

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Brugsklar spartelmasse på silikatbasis til mineralske overflader indendørs og udendørs.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Til fuldpartling (udjævning) af puds og beton som underlag for silikatfarver eller silikatpuds. Til opsætning af armeringsnet.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

Rent mineralske fyldstoffer, kalivandglas, enakrylatdispersion.

- Lagtykkelse: 0 – 3 mm
- Kornstørrelse 0 – 0,5 mm

### Materialoespecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,7 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Dampdiffusionsmodstand:  $s_d = 0,08$  m ved 0,5 mm lagtykkelse
- Vandoptagelsekoefficient:  $w = 0,7$  kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>

### Farvenuance:

Hvid

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Klargøring af underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt; løstsiddende overflade (også fra tidligere lag) fjernes med stålborste, spartel eller ved højtryksspuling.

### Anvendelse:

Spartelmassen er brugsklar. Den påføres i et tyndt lag med bredspartel. Når der opsættes armeringsnet påføres først et lag spartelmasse (ca. 2 mm); derefter presses nettet fast med en bredspartel eller en tør rulle, og overskydende spartelmasse jævnes ud med bredspartel; efter hærkning af det første lag spartelmasse påføres lag nr. 2 ligeledes med en bredspartel.

Ved opsætning af armeringsnet bør den samlede lagtykkelse ikke være mere end 4 mm. Dybere huller bør forspartles.

### Tørretider:

Tørretiden afhænger af lagtykkelsen og af vejrliget.

Tynde lag, tørt vejr: 1 dag

Tykkere lag, fugtigt vejr: flere dage

### Fortynding:

Produktet anvendes sædvanligvis ufortyndet. Om nødvendigt kan det fortyndes med KEIM Special-Fixativ. Der må ikke iblandes andre tilsætningsstoffer.

### Efterbehandling:

KEIM Spartelmasse kan efterbehandles med KEIM Purkristalat tilsat 50% KEIM Krystal Felsit som grundingslag og alle KEIMs øvrige silikatfarver.

### Forbrug:

Pr. mm lagtykkelse ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Det nøjagtige forbrug fastlægges ved prøver på det konkrete underlag.

### Forarbejdning:

Fra min. 8°C luft- og underlagstemperatur og op til maks. 80% rel. luftfugtighed. Der må kun arbejdes i tørvejr. Må ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Efter påføringen skal behandlede overflader beskyttes mod regn. Vær opmærksom på nattefrost.

### Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter at arbejdet er afsluttet.

## 5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 kg og 25 kg.



Linolie 1-2-3 – Knud Bro Alle 4 E – 3660 Stenløse – telefon 48184302 – [www.linolie123.dk](http://www.linolie123.dk)

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM SPARTELMASSE

---

### 6. OPBEVARING

6 måneder, køligt, frostfrit, i lukket emballage.  
Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

### 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12.  
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

### 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.